

# Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP05/006138

International filing date: 30 March 2005 (30.03.2005)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP  
Number: 2004-101035  
Filing date: 30 March 2004 (30.03.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 20 May 2005 (20.05.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b)



World Intellectual Property Organization (WIPO) - Geneva, Switzerland  
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) - Genève, Suisse

日 本 国 特 許 庁  
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日  
Date of Application: 2004年 3月30日

出 願 番 号  
Application Number: 特願2004-101035

パリ条約による外国への出願  
に用いる優先権の主張の基礎  
となる出願の国コードと出願  
番号

The country code and number  
of your priority application,  
to be used for filing abroad  
under the Paris Convention, is


JP2004-101035

出 願 人  
Applicant(s): 株式会社サクラクレパス

2005年 4月27日

特許庁長官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

小 川



【書類名】 特許願  
【整理番号】 2542004JP  
【提出日】 平成16年 3月30日  
【あて先】 特許庁長官 殿  
【国際特許分類】 G01N 2/26  
【発明者】  
    【住所又は居所】 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央1丁目6番20号 株式会社サクラクレパス内  
    【氏名】 山口 範博  
【発明者】  
    【住所又は居所】 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央1丁目6番20号 株式会社サクラクレパス内  
    【氏名】 佐野 恭子  
【特許出願人】  
    【識別番号】 390039734  
    【氏名又は名称】 株式会社サクラクレパス  
【代理人】  
    【識別番号】 100065215  
    【弁理士】  
    【氏名又は名称】 三枝 英二  
    【電話番号】 06-6203-0941  
【選任した代理人】  
    【識別番号】 100076510  
    【弁理士】  
    【氏名又は名称】 掛樋 悠路  
【選任した代理人】  
    【識別番号】 100086427  
    【弁理士】  
    【氏名又は名称】 小原 健志  
【選任した代理人】  
    【識別番号】 100099988  
    【弁理士】  
    【氏名又は名称】 斎藤 健治  
【選任した代理人】  
    【識別番号】 100105821  
    【弁理士】  
    【氏名又は名称】 藤井 淳  
【選任した代理人】  
    【識別番号】 100099911  
    【弁理士】  
    【氏名又は名称】 関 仁士  
【選任した代理人】  
    【識別番号】 100108084  
    【弁理士】  
    【氏名又は名称】 中野 睦子  
【手数料の表示】  
    【予納台帳番号】 001616  
    【納付金額】 21,000円  
【提出物件の目録】  
    【物件名】 特許請求の範囲 1

【物件名】 明細書 1  
【物件名】 要約書 1  
【包括委任状番号】 9704753

【書類名】特許請求の範囲

【請求項 1】

アゾ系染料及びメチン系染料の少なくとも 1 種を含有することを特徴とする酸化性ガス検知用インキ組成物。

【請求項 2】

さらに、4 級アンモニウム塩型のカチオン系界面活性剤を含有する請求項 1 記載の酸化性ガス検知用インキ組成物。

【請求項 3】

4 級アンモニウム塩型のカチオン系界面活性剤が、アルキルトリメチルアンモニウム塩である請求項 2 記載の酸化性ガス検知用インキ組成物。

【請求項 4】

さらに増量剤及び樹脂系バインダーの少なくとも 1 種を含有する請求項 1～3 のいずれかに記載の酸化性ガス検知用インキ組成物。

【請求項 5】

さらに、酸化性ガス雰囲気下で変色しない色素成分の少なくとも 1 種を含有する請求項 1～4 のいずれかに記載の酸化性ガス検知用インキ組成物。

【請求項 6】

請求項 1～5 のいずれかに記載のインキ組成物からなる変色層を含む酸化性ガス検知インジケーター。

【請求項 7】

さらに酸化性ガス雰囲気下で変色しない非変色層を含む請求項 6 記載の酸化性ガス検知インジケーター。

【書類名】 明細書

【発明の名称】 酸化性ガス検知用インキ組成物及び酸化性ガス検知インジケーター

【技術分野】

【0001】


本発明は、酸化性ガス検知用インキ組成物及び酸化性ガス検知インジケーターに関する

【背景技術】

【0002】

オゾン等の酸化性ガスは、食品、器具類等の殺菌・消毒のほか、病院の手術室のような一定雰囲気中における殺菌・消毒あるいは消臭に利用されている。その一方で、オゾンのように、毒性がきわめて強く、人体にも影響を及ぼすガスがある。他方、光化学スモッグ予報においては、大気中のオキシダント濃度が重要な要素となる。このため、これらの酸化性ガス濃度を監視すべく、その検知方法が種々開発されている。例えば、オゾンを検知する方法としては、主として下式(1)の反応による変色が利用されている。

【0003】



この原理を利用した検知方法としては、例えばヨウ化カリ溶液にオゾンを含むガスを導入し、発生するヨウ素の量に比例した変色度合いを比色計により光学的に測定する方法、あるいは簡便なタイプの検知管による方法等が従来より知られている。

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0004】

しかしながら、上記の光学的な検知方法では、その測定方法が煩雑であり、検知するまでにある程度の時間がかかる。また、装置自体も非常に高価であるため、特に複数箇所のオゾン濃度を同時に測定しようとする場合には複数の装置を必要とすることから多大な費用がかかる。また、上記検知管においては、上記の光学的方法よりも簡便なものの、なお高価であり、しかも測定するたびに手動又は自動によりオキシダントを吸引する必要がある。

【0005】

従って、本発明は、より簡便に酸化性ガスを検出できる材料を提供することを主な目的とする。

【課題を解決するための手段】

【0006】

本発明者は、従来技術の問題点を解決するために鋭意研究を重ねた結果、特定組成のインキ組成物を採用することによって、上記目的を達成できることを見出し、本発明を完成するに至った。

【0007】

すなわち、本発明は、下記の酸化性ガス検知用インキ組成物及びそれを用いた酸化性ガス検知インジケーターに係る。

【0008】

1. アゾ系染料及びメチン系染料の少なくとも1種を含有することを特徴とする酸化性ガス検知用インキ組成物。

【0009】

2. さらに、4級アンモニウム塩型のカチオン系界面活性剤を含有する前記項1記載の酸化性ガス検知用インキ組成物。

【0010】

3. 4級アンモニウム塩型のカチオン系界面活性剤が、アルキルトリメチルアンモニウム塩である前記項2記載の酸化性ガス検知用インキ組成物。

【0011】

4. さらに増量剤及び樹脂系バインダーの少なくとも1種を含有する前記項1～3の

いずれかに記載の酸化性ガス検知用インキ組成物。

【0012】

5. さらに、酸化性ガス雰囲気下で変色しない色素成分の少なくとも1種を含有する前記項1～4のいずれかに記載の酸化性ガス検知用インキ組成物。

【0013】

6. 前記項1～5のいずれかに記載のインキ組成物からなる変色層を含む酸化性ガス検知インジケーター。

【0014】

7. さらに酸化性ガス雰囲気下で変色しない非変色層を含む前記項6記載の酸化性ガス検知インジケーター。

【発明の効果】

【0015】

本発明インキ組成物及びインジケーターは、アゾ染料及びメチン系染料の少なくとも1種を検知成分として用いるので、変色後にもとの色の戻ることがなく安定性に優れており、確実に酸化性ガス処理が行われたことを検知することができる。また、上記アゾ系染料の種類・配合割合を変えることによって検知感度、変色速度等を自由に制御することも可能である。

【0016】

本発明インキ組成物では、樹脂系バインダー等を配合することによって印刷用、筆記用又はスタンプ用インキとしても用いることができ、紙、フィルム等の基材上に塗布して用いることができる。

【0017】

また、本発明インジケーターでは、非変色層を形成する場合、変色をより確実に識別することができる。さらに、全体の構成として、例えばシート状、板状等にすればスペースもとらず、しかも基材の選択によりフレキシブル性をもたせることもできるので、どこにでも設置することが可能となる。

【0018】

本発明インジケーターは、変色層と非変色層を適当に組み合わせることによって使用目的に応じた図柄、文字、記号等を表わすことができ、優れた意匠性を付与することができるので、幅広い用途に用いることができる。

【0019】

特に、本発明インジケーターで4級アンモニウム塩型のカチオン系界面活性剤を用いた場合には、より優れた変色性が得られ、高感度での検知を実現することができる。このカチオン系界面活性剤、増量剤等の成分の種類及び配合割合を変えることによって検知感度、変色速度等を自由に制御でき、定量的な測定を行うことも可能である。

【発明を実施するための最良の形態】

【0020】

＜酸化性ガス検知用インキ組成物＞

本発明の酸化性ガス検知用インキ組成物は、アゾ系染料及びメチン系染料の少なくとも1種（以下「本発明染料」ともいう。）を含有することを特徴とする。

【0021】

アゾ系染料は、発色団としてアゾ基—N=N—を有するものであれば限定されない。例えば、モノアゾ染料、ポリアゾ染料、金属錯塩アゾ染料、スチルベンアゾ染料、チアゾールアゾ染料等が挙げられる。より具体的に染料番号で表記すれば、C.I. Disperse Red 13、C.I. Disperse Red 52、C.I. Disperse Violet 24、C.I. Disperse Blue、44、C.I. Disperse Red 58、C.I. Disperse Red 88、C.I. Disperse Yellow 23、C.I. Disperse Orange 1、C.I. Disperse Orange 5、C.I. Solvent Red 1、C.I. Solvent Red 3、C.I. Solvent Red 23等を挙げることができる。これらは、1種又は2種以上で用いることができる。

【0022】

メチン系染料としては、メチン基を有する染料であれば良い。従って、本発明において

、ポリメチン系染料、シアニン系染料等もメチン系染料に包含される。これらは、公知又は市販のメチン系染料から適宜採用することができる。具体的には、C. I. Basic Red 12、C. I. Basic Red 13、C. I. Basic Red 14、C. I. Basic Red 15、C. I. Basic Red 27、C. I. Basic Red 35、C. I. Basic Red 36、C. I. Basic Red 37、C. I. Basic Red 45、C. I. Basic Red 48、C. I. Basic Yellow 11、C. I. Basic Yellow 12、C. I. Basic Yellow 13、C. I. Basic Yellow 14、C. I. Basic Yellow 21、C. I. Basic Yellow 22、C. I. Basic Yellow 23、C. I. Basic Yellow 24、C. I. Basic Violet 7、C. I. Basic Violet 15、C. I. Basic Violet 16、C. I. Basic Violet 20、C. I. Basic Violet 21、C. I. Basic Violet 39、C. I. Basic Blue 62、C. I. Basic Blue 63等を挙げることができる。これらは、1種又は2種以上で用いることができる。

#### 【0023】

本発明では、本発明染料以外の染料又は顔料を併存させても良い。例えば、アントラキノン系染料も併用することができる。アントラキノン系染料は、アントラキノンの基本骨格するものであれば特に制限されず、公知のアントラキノン系分散染料等も使用できる。

#### 【0024】

より具体的には、例えば1,4-ジアミノアントラキノン(C. I. Disperse Violet 1)、1-アミノ-4-ヒドロキシ-2-メトキシアントラキノン(C. I. Disperse Red 4)、1-アミノ-4-メチルアミノアントラキノン(C. I. Disperse Violet 4)、1,4-ジアミノ-2-メトキシアントラキノン(C. I. Disperse Red 11)、1-アミノ-2-メチルアントラキノン(C. I. Disperse Orange 11)、1-アミノ-4-ヒドロキシアントラキノン(C. I. Disperse Red 15)、1,4,5,8-テトラアミノアントラキノン(C. I. Disperse Blue 1)、1,4-ジアミノ-5-ニトロアントラキノン(C. I. Disperse Violet 8)等を挙げることができる(カッコ内は染料番号)。その他にもC. I. Solvent Blue 14、C. I. Solvent Blue 63、C. I. Solvent Violet 13、C. I. Solvent Violet 14、C. I. Solvent Red 52、C. I. Solvent Red 114、C. I. Vat Blue 21、C. I. Vat Blue 30、C. I. Vat Violet 15、C. I. Vat Violet 17、C. I. Vat Red 19、C. I. Vat Red 28、C. I. Acid Blue 23、C. I. Acid Blue 80、C. I. Acid Violet 43、C. I. Acid Violet 48、C. I. Acid Red 81、C. I. Acid Red 83、C. I. Reactive Blue 4、C. I. Reactive Blue 19、C. I. Disperse Blue 7等として知られている染料も使用することができる。これらのアントラキノン系染料は、単独で又は2種以上併用することができる。これらアントラキノン系染料の中でも、C. I. Disperse Blue 7、C. I. Disperse Violet 11等が好ましい。また、本発明では、これらのアントラキノン系染料の種類(分子構造等)を変えることによって検知感度の制御を行うこともできる。

#### 【0025】

本発明では、これら以外の染料又は顔料を併存させても良い。特に、酸化性ガス処理雰囲気下で変色しない色素成分(「非変色色素」という)を含有させても良い。これによって、ある色から他の色への色調の変化により視認効果をいっそう高めることができる。非変色色素としては、公知のインキ(普通色インキ)を使用することができる。この場合の非変色色素の含有量は、その非変色色素の種類等に応じて適宜設定すれば良い。

#### 【0026】

本発明インキ組成物中に4級アンモニウム塩型のカチオン系界面活性剤をさらに含有することがより好ましい。

#### 【0027】

上記4級アンモニウム塩型のカチオン系界面活性剤(以下単に「カチオン系界面活性剤」ともいう)としては、特に制限されず、通常はアルキルアンモニウム塩を用いることができ、これは市販品も使用できる。また、これらは1種又は2種以上で使用することができる。本発明では、これらカチオン系界面活性剤を前記アントラキノン系染料と併用することによって、より優れた検知感度を得ることができる。

#### 【0028】

これらカチオン系界面活性剤の中でも、アルキルトリメチルアンモニウム塩、ジアルキルジメチルアンモニウム塩等が好ましい。具体的には、塩化ヤシアルキルトリメチルアン



モニウム、塩化牛脂アルキルトリメチルアンモニウム、塩化ベヘニルトリメチルアンモニウム、塩化ヘキサデシルトリメチルアンモニウム、塩化ラウリルトリメチルアンモニウム、塩化オクタデシルトリメチルアンモニウム、塩化ジオクチルジメチルアンモニウム、塩化ジステアリルジメチルアンモニウム、塩化アルキルベンジルジメチルアンモニウム等が挙げられる。特に、塩化ヤシアルキルトリメチルアンモニウム、塩化ラウリルトリメチルアンモニウム等が好ましい。

#### 【0029】

本発明のインキ組成物では、必要に応じて樹脂系バインダー、増量剤、溶剤等の公知のインキに用いられている成分を適宜配合することができる。

#### 【0030】

樹脂系バインダーとしては、基材の種類等に応じて適宜選択すれば良く、例えば筆記用、印刷用等のインキ組成物に用いられている公知の樹脂成分をそのまま採用できる。具体的には、例えばマレイン酸樹脂、アミド樹脂、ケトン樹脂、アルキルフェノール樹脂、ロジン変性樹脂、ポリビニルブチラール、ポリビニルピロリドン、セルロース系樹脂、ポリエステル樹脂、スチレンマレイン酸樹脂、スチレンアクリル酸樹脂、アクリル系樹脂等を挙げることができる。

#### 【0031】

増量剤としては、特に制限されず、例えばベントナイト、活性白土、酸化アルミニウム、シリカゲル等を挙げることができる。その他にも公知の体質顔料として知られている材料を用いることができる。この中でも、多孔質のものが好ましく、特にシリカゲルがより好ましい。このような増量剤を添加することにより、主として検知感度を高めることができる。

#### 【0032】

本発明で使用する溶剤としては、通常、印刷用、筆記用等のインキ組成物に用いられる溶剤であればいずれも使用できる。例えば、アルコール系、エステル系、エーテル系、ケトン系、炭化水素系等の各種溶剤が使用でき、使用する染料、樹脂系バインダーの溶解性等に応じて適宜選択すれば良い。

#### 【0033】

これらの配合割合は用いる成分の種類、用途等に応じて適宜設定すれば良い。例えば、本発明染料とともに樹脂系バインダー及び増量剤を用いる場合は、通常はインキ組成物中本発明染料0.05～5重量%（好ましくは0.1～1重量%）、樹脂系バインダー50重量%以下（好ましくは5～35重量%）、増量剤1～30重量%（好ましくは2～20重量%）とし、残部を溶剤等で調整すれば良い。

#### 【0034】

また、上記カチオン系界面活性剤をさらに配合する場合は、インキ組成物中本発明染料0.05～10重量%（好ましくは0.1～1重量%）、カチオン系界面活性剤0.2～30重量%（好ましくは0.5～10重量%）、樹脂系バインダー50重量%以下（好ましくは5～35重量%）、増量剤1～30重量%（好ましくは2～20重量%）とし、残部を溶剤等で調整すれば良い。

#### 【0035】

これら各成分は、同時に又は順次に配合し、ホモジナイザー、デゾルバー等の公知の攪拌機を用いて均一に混合すれば良い。例えば、まず溶剤に本発明染料、必要に応じてカチオン系界面活性剤、樹脂系バインダー、増量剤等を順に配合し、攪拌機により混合・攪拌すれば良い。

#### 【0036】

##### （2）酸化性ガス検知インジケーター

本発明の酸化性ガス検知インジケーターは、前記インキ組成物からなる変色層を有する。一般的には、変色層は、基材上に好適に形成することができる。

#### 【0037】

基材としては、変色層を形成できるものであれば特に制限されない。例えば、金属・合

金、木質材料、紙、セラミックス、ガラス、コンクリート、プラスチック、繊維類（不織布、織布、その他の繊維シート）、これらの複合材料等を用いることができる。

【0038】

本発明における変色層は、色が他の色に変化するもののほか、色が退色又は消色するものも包含される。

【0039】

変色層の形成は、本発明インキ組成物を用い、シルクスクリーン印刷、グラビア印刷、オフセット印刷、凸版印刷、フレキソ印刷等の公知の印刷方法に従って行うことができる。また、印刷以外の方法でも形成できる。例えば、基材をインキ組成物中に浸漬することによって変色層を形成することもできる。紙、不織布等のようにインキが浸透する材料には特に好適である。

【0040】

本発明では、さらに酸化性ガス雰囲気下で変色しない非変色層が基材上及び／又は変色層上に形成されていても良い。非変色層は、通常は市販の普通色インキにより形成することができる。例えば、水性インキ、油性インキ、無溶剤型インキ等を用いることができる。非変色層の形成に用いるインキには、公知のインキに配合されている成分、例えば樹脂系バインダー、増量剤、溶剤等が含まれていても良い。

【0041】

非変色層の形成は、変色層の場合と同様にすれば良い。例えば、普通色インキを用い、シルクスクリーン印刷、グラビア印刷、オフセット印刷、凸版印刷、フレキソ印刷等の公知の印刷方法に従って行うことができる。なお、変色層・非変色層の印刷の順序は特に制限されず、印刷するデザイン等に応じて適宜選択すれば良い。

【0042】

本発明インジケータでは、変色層及び非変色層をそれぞれ1層ずつ形成しても良いし、あるいはそれぞれ複数層形成しても良い。また、変色層どうし又は非変色層どうしを積層しても良い。この場合、変色層どうしが互いに同じ組成であっても又は異なる組成であっても良い。同様に、非変色層どうしが互いに同じ組成であっても又は異なる組成であっても良い。

【0043】

さらに、変色層及び非変色層は、基材又は各層の全面に形成しても良く、あるいは部分的に形成しても良い。これらの場合、特に変色層の変色を確保するために、少なくとも1つの変色層の一部又は全部が酸化性ガス処理雰囲気に晒されるように変色層及び非変色層を形成すれば良い。

【0044】

本発明では、酸化性ガス処理の完了が確認できる限り、変色層と非変色層とをどのように組み合わせても良い。例えば、変色層の変色によりはじめて変色層と非変色層の色差が識別できるように変色層及び非変色層を形成したり、あるいは変色によってはじめて変色層及び非変色層との色差が消滅するように形成することもできる。本発明では、特に、変色によってはじめて変色層と非変色層との色差が識別できるように変色層及び非変色層を形成することが好ましい。

【0045】

色差が識別できるようにする場合には、例えば変色層の変色によりはじめて文字、図柄及び記号の少なくとも1種が現れるように変色層及び非変色層を形成すれば良い。本発明では、文字、図柄及び記号は、変色を知らせるすべての情報を包含する。これら文字等は、使用目的等に応じて適宜デザインすれば良い。

【0046】

また、変色前における変色層と非変色層とを互いに異なる色としても良い。例えば、両者を実質的に同じ色とし、変色後にはじめて変色層と非変色層との色差（コントラスト）が識別できるようにしても良い。

【0047】

本発明インジケータでは、変色層と非変色層とが重ならないように変色層及び非変色層を形成することができる。これにより、使用するインキ量を節約することが可能である。

#### 【0048】

さらに、本発明では、変色層及び非変色層の少なくとも一方の層上にさらに変色層又は非変色層を形成しても良い。例えば、変色層と非変色層とが重ならないように変色層及び非変色層を形成した層（「変色-非変色層」という）の上からさらに別のデザインを有する変色層を形成すれば、変色-非変色層における変色層及び非変色層の境界線が実質的に識別できない状態にすることができるので、より優れた意匠性を達成することができる。

#### 【0049】

本発明のインジケータは、酸化性ガスを検知する場合に適用できる。特に、酸化性ガスとして、オゾン、過酸化水素等が挙げられる。これらのガスに晒された本発明インジケータは、アゾ系染料が反応することによりアゾ系染料の色が変化する。従って、インジケータの使用に際しては、例えば市販の酸化性ガス処理装置内に本発明インジケータを置き、酸化性ガスにより滅菌、消毒等を施す器材等とともに酸化性ガス雰囲気下に晒せば良い。この場合、装置内に置かれたインジケータの変色層の変色により所定の酸化性ガスによる処理が行われたこと検知することができる。

#### 【実施例】

##### 【0050】

以下に実施例及び比較例を示し、本発明の特徴を一層明確にする。なお、本発明は、実施例の態様に制限されない。

##### 【0051】

##### 実施例1

表1に示す成分を用いてインキを調製した。より具体的には、溶剤、染料及び樹脂をディゾルバーで攪拌混合した後、非変色色素（必要な場合）、樹脂バインダーを加えてさらに攪拌し、4級アンモニウム塩及び増量剤を添加混合することにより、インキを得た。

##### 【0052】

【表 1】

組成	実施例									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C.I.Solvent Red 1	0.5				0.5	0.5				
C.I.Solvent Red 23		0.5					0.5			
C.I.Disperse Red 58			0.5					0.5	0.5	
C.I.Basic Red 12				0.5						
C.I.Solvent Blue 14					0.1				2.0	2.0
マイロリスグリーン-G-T										
ア-サミド 756	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	-10.0				10.0
ジヨカリル690							10.0	10.0	10.0	
ア-サミド 2000-L								5.0		
NIKKOL CA-2150	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0		2.0	2.0
NIKKOL CA-2465								2.0	5.0	5.0
アミジ MR-972										
ア-サミド 756	68.5	68.5	68.5	68.5	68.5	62.5	62.5	57.5	60.5	60.5
マイロリス	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
マイロリス	100.0	100.0	100.0	100.0	100.1	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Total										
試験例 1	赤色→無色	赤色→無色	赤色→無色	赤色→無色	紫色→無色	赤色→無色	赤色→無色	赤色→無色	赤色→無色	赤色→無色
試験例 2	赤色→無色	赤色→無色	赤色→無色	赤色→無色	紫色→無色	赤色→無色	赤色→無色	赤色→無色	赤色→無色	赤色→無色

なお、表 1 中の各成分の詳細は、以下のとおりである。

(1) 染料

C.I.Solvent Red 1: モノアゾ染料

C.I.Solvent Red 23: ジスアゾ染料

C. I. Disperse Red 58: チアゾール系染料

C. I. Basic Red 12: メチン系染料

C. I. Solvent Blue 14: アントラキノン系染料

(2) 非変色色素

マイクロリスグリーン G-T (チバスペシャリティケミカルズ製)

(3) 樹脂バインダー

パーサミド 756 (コグニスジャパン製、ポリアミド)

ジョンクリル 690 (ジョンサンポリマー製、スチレンアクリル酸樹脂)

デンカブチラル #2000-L (電気化学工業製、ポリビニルブチラル)

(4) 4級アンモニウム塩 (4級アンモニウム塩型カチオン系界面活性剤)

NIKKOL CA-2150 (日光ケミカルズ製)

NIKKOL CA-2465 (日光ケミカルズ製)

(5) 増量剤

アエロジル R-972 (日本アエロジル製)

(6) 溶剤

ブチルセロソルブ

シクロヘキサノン

試験例 1

実施例及び比較例で得られたインキ組成物の過酸化水素による変色性を調べた。各インキ組成物を用いてシルクスクリーン印刷 (350メッシュ) により PET フィルム上に印刷した。得られた印刷物を過酸化水素プラズマ滅菌器 (「STERRAD 50」ジョンソンアンドジョンソンメディカル社製、過酸化水素ガスを使用) に入れ、標準的条件下で滅菌処理を施した。処理後のサンプルの変色を目視にて観察した。その結果を表 1 に示す。

【0053】

試験例 2

実施例及び比較例で得られたインキ組成物のオゾンによる変色性を調べた。各インキ組成物を用いてシルクスクリーン印刷 (350メッシュ) により PET フィルム上に印刷した。オゾン発生装置で CT 値が 1000 ppm・min の条件下で印刷物をオゾンに晒した。処理後のサンプルの変色を目視にて観察した。その結果を表 1 に示す。